

ESM-10

Rozpuszczalny Materiał Podporowy



Właściwości ogólne

Materiał	Zastrzeżony kopolimer akrylowy
Kolor	Naturalny
Transparentność	Transparentny
Waga netto filamentu	0,75 kg
Średnica szpuli (Ø x wysokość)	200x55 mm
Średnica	1,75 mm
Gęstość (21.5°C)	1,1 g/cm ³
Wskaźnik szybkości płynięcia materiału przy 200°C, 10kg	5 MFR
Temperatura zeszklenia	110°C

Szczegółowe dane są dostępne na naszej stronie internetowej
www.3dgence.com

AMERICAS

3DGence America Inc.
Dallas, Texas,
USA

+1.855.466.3813
inquiries@3dgence.com

EUROPE

3DGence GmbH,
Gradignanstraße 4
64319 Pfungstadt, Germany

+49 6157 9118972
cs@3dgence.com

3DGence sp. z o.o.
Graniczna 66
44-178 Przyszowice, Poland

+48 32 438 98 63
cs@3dgence.com